

39900 KANACRYL VARNISH-900 2K MATT A Komponent: 39900 B Komponent: 0145

TANIM

Akrilik reçine esaslı, iki bileşenli, alifatik izosiyanat ile kürlenene, hızlı kuruma özelliği olan bir verniktir. İki katlı boya sisteminin vernik katı olmakla birlikte dekoratif amaçlı tekkat olarak da kullanılabilir. Yapışması, kimyasal direnci, kalıcı parlaklığı, sararma direnci ve çizilme direnci mükemmeldir.

KULLANIM YERİ

- Araç Üstü Ekipman
- Oto Yan Sanayi
- Beyaz Eşya Plastik Yüzeyleri
- Küçük Ev Aletleri Plastik Parçaları

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm	: Mat (60°<%10 gloss)
Renk	: Şeffaf, renkli
İnceltici	: Kanat Thinner 0615
Ambalaj Viskozitesi (sn)	: 25±5 (DIN Cup6/25°C)
Ambalaj Yoğunluğu (g/ml)	: 1,01±0,05 (reng'e göre değişir)
Ambalaj Katı Madde (%w/w)	: 47±4 (reng'e göre değişir)
Karışım Oranı* (Ağırlıkça)	: 39900 100 birim : 0145 40 birim : 0615 10 birim
Karışım Yoğunluğu (g/ml)	: 1,00±0,02 (reng'e göre değişir)
Karışım Katı Madde (%w/w)	: 40±2 (reng'e göre değişir)
Karışım Teorik Yayılma (m ² /kg)	: ~8 (30 mikron KFK)
Uygulama Viskozitesi (sn)	: ~17 (DIN Cup4/20°C)
Uygulama Film Kalınlığı (µ)	: 25-30 (KFK)
Uygulama Yöntemleri	: Havalı püskürtme
Karışım Ömrü (20°C)	: 4 saat

KURUMA BİLGİLERİ

(30 mikron kuru film kalınlığında)

	Toz Kuruma	Dokunma Kuruma	Fırın Kuruma
20°C	30 dk	4 saat	—
60°C	Flash-off: 10 dk/20°C		45 dk
80°C			30 dk

Tam Kürlenme: 7 gün (20°C)

AMBALAJ BİLGİLERİ

Bir kova **39900 KANACRYL VARNISH-900 2K MATT** net 16 kg'dir.
Bir galon **KANACRYL HARDENER 0145** sertleştirici net 5 kg'dir.

DEPOLAMA BİLGİLERİ

Malzemeler 5°C ile 35°C arasında kapalı ortamda saklanmalıdır. Bu şartlar altında açılmamış ambalajında malzemenin ömrü A ve B komponenti için 1 yıldır.

SAĞLIK / GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ile ilgili AB direktiflerine uygun düzenlenmiş Güvenlik Bilgi Formu'na (GBF) uyunuz.

Bu boya profesyonel kullanıcılar içindir.

KANAT BOYA, ürünlerinin ilk kullanımında ve sonrasında teknik servis ve eğitim hizmetleri vermektedir.

Ürün Teknik Bülteninde belirtilmeyen hususlar için KANAT BOYA'ya başvurunuz.

Bu bilgiler normal şartlar altında laboratuvar deney ve araştırmalarına dayanarak hazırlanmıştır. Uygun olmayan koşullarda yapılan uygulamalardan firmamız sorumlu değildir.

Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

* Karışım değerleri, belirtilen karışım oranına göre verilmiştir.

39900 KANACRYL VARNISH-900 2K MATT A Komponent: 39900 B Komponent: 0145

UYGULAMA BİLGİLERİ **39900 KANACRYL VARNISH-900 2K MATT** iki bileşenli bir verniktir. Uygulama için ağırlıkça 100 birim A bileşen ile 40 birim B bileşen mekanik karıştırıcı yardımıyla karıştırılır. Karışıma yaklaşık %10 uygulama tineri ilave edilerek, karışım uygulama viskozitesine getirilir.

Karışım ömrü göz önüne alınarak kullanılacak miktarda boya hazırlanmalıdır.

UYGULAMA EKİPMANI Havalı püskürtmede 1,1-1,5 mm meme çaplı tabanca ile 3-4 bar basınçta uygulama önerilir.

UYARILAR

Renkli verniklerde uygulama kalınlığına bağlı olarak görsel etki değişir.

Boya uygulanacak yüzeylerin türüne göre fırın sıcaklık derecesi ve süresine dikkat edilmelidir.

Sertleştiricinin nem ile temas etmemesi ürün performansı açısından önemlidir. Kullanım sonrası sertleştirici, ambalajında hava ve nem ile temas etmeyecek şekilde saklanmalıdır.

En iyi sonuç için tanımlı sertleştirici ve tineri kullanınız.

Ortam sıcaklığı 5°C ile 35°C arasında olmalıdır.

Hazırlanacak boyanın minimum 15°C'de olmasına dikkat edilmelidir.

Kapalı ortamlarda yapılacak uygulamalarda havalandırmaya ve kişisel koruyucu donanım kullanımına dikkat edilmelidir.

Taşınması, depolanması ve atıkların yok edilmesi sırasında ilgili yasa ve tüzüklere uyulmalıdır.