

**39950 KANACRYL VARNISH-950 SEMI MATT**

A Komponent : 39950 B Komponent: 0145

**TANIM**

Akrilik reçine esaslı, iki bileşenli, alifatik izosiyanat ile kürlenene, hızlı kuruma özelliği olan bir verniktir. İki katlı boya sisteminin vernik katı olmakla birlikte dekoratif amaçlı tekkat olarak da kullanılabilir. Yapışması, kimyasal direnci, kalıcı parlaklığı, sararma direnci ve çizilme direnci mükemmeldir.

**KULLANIM YERİ**

- Araç Üstü Ekipman
- Oto Yan Sanayi
- Beyaz Eşya Plastik Yüzeyleri
- Küçük en aletleri plastik parçaları

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Görünüm	: Yarı mat
Renk	: Şeffaf
İnceltici	: Kanat Thinner 0610 / 0615
Ambalaj Viskozitesi (sn)	: 85±5 (DINCup4/20°C)
Ambalaj Yoğunluğu (g/ml)	: 1,00±0,02
Ambalaj Katı Madde (%w/w)	: 43±2
Karışım Oranı* (Ağırlıkça)	: 39950 100 birim
	: 0145 40 birim
	: 0610/0615 10 birim
Karışım yoğunluğu (g/ml)	: 0,99±0,02
Karışım Katı Madde (%w/w)	: 36±2
Karışım Teorik Yayılma (m <sup>2</sup> /kg)	: ~8 (30 mikron KFK)
Uygulama Viskozitesi (sn)	: ~17 (DINCup4/20°C)
Uygulama Film Kalınlığı (µ)	: 25-30 (KFK)
Uygulama Yöntemleri	: Havalı püskürtme
Karışım Ömrü (20°C)	: 4 saat

**KURUMA BİLGİLERİ**

(30 mikron kuru film kalınlığında)

	Toz Kuruma	Dokunma Kuruma	Fırın Kuruma
20°C	30 dk	4 saat	–
60°C			45 dk
80°C	Flash-off: 10 dk/20°C		30 dk

Tam Kürlenme: 7 gün (20°C)

**AMBALAJ BİLGİLERİ**

Bir kova **39950 KANACRYL VARNISH-950 SEMI MATT** net 16 kg'dir.  
 Bir galon **KANACRYL HARDENER 0145** sertleştirici net 5 kg'dir.

**DEPOLAMA BİLGİLERİ**

Malzemeler 5°C ile 35°C arasında kapalı ortamda saklanmalıdır. Bu şartlar altında açılmamış ambalajında malzemenin ömrü A ve B komponenti için 1 yıldır.

**SAĞLIK / GÜVENLİK BİLGİLERİ**

Ürün ile ilgili AB direktiflerine uygun düzenlenmiş Güvenlik Bilgi Formu'na (GBF) uyunuz.

Bu boya profesyonel kullanıcılar içindir.

KANAT BOYA ürünlerinin ilk kullanımında ve sonrasında teknik servis ve eğitim hizmetleri vermektedir.

Ürün Teknik Bülteninde belirtilmeyen hususlar için KANAT BOYA'ya başvurunuz.

Bu bilgiler normal şartlar altında laboratuvar deney ve araştırmalarına dayanarak hazırlanmıştır. Uygun olmayan koşullarda yapılan uygulamalardan firmamız sorumlu değildir.

Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

**39950 KANACRYL VARNISH-950 SEMI MATT**

A Komponent : 39950 B Komponent: 0145

**UYGULAMA  
BİLGİLERİ**

**39950 KANACRYL VARNISH-950 SEMI MATT** iki bileşenli bir verniktir. Uygulama için ağırlıkça 100 birim A bileşen ile 40 birim B bileşen mekanik karıştırıcı yardımıyla karıştırılır. Karışıma yaklaşık %10 uygulama tineri ilave edilerek, karışım uygulama viskozitesine getirilir.

Karışım ömrü göz önüne alınarak kullanılacak miktarda boya hazırlanmalıdır.

**UYGULAMA EKİPMANI**

Havali püskürtmede 1,1 – 1-5 mm meme çaplı tabanca ile 3- 4 bar basınçta uygulama önerilir.

**UYARILAR**

Boya uygulanacak yüzeylerin türüne göre fırın sıcaklık derecesi ve süresine dikkat edilmelidir.

Sertleştiricinin nem ile temas etmemesi ürün performansı açısından önemlidir. Kullanım sonrası sertleştirici, ambalajında, hava ve nem ile temas etmeyecek şekilde saklanmalıdır.

En iyi sonuç için tanımlı sertleştirici ve tineri kullanınız.

Ortam sıcaklığı 5°C ile 35°C arasında olmalıdır.

Hazırlanacak boyanın minimum 15°C'de olmasına dikkat edilmelidir.

Kapalı ortamlarda yapılacak uygulamalarda havalandırmaya ve kişisel koruyucu donanım kullanımına dikkat edilmelidir.

Taşınması, depolanması ve atıkların yok edilmesi sırasında ilgili yasa ve tüzüklere uyulmalıdır.