

## 40530 KANTEX PRIMER-530 PSP

**TANIM** Poliolefinik bazlı yüzey değıştirici ve hazırlayıcı bir üründür. Uygun şekilde yüzey hazırlığı yapılmadığı durumlarda yapışma performansını arttırmak için kullanılır.

**KULLANIM YERİ**

- Otomotiv Sektöründe PP/EPDM Esaslı Yüzeyler
- Otomotiv ve Beyaz Eşya Sektöründe PA6, PA66, PBT Yüzeyler

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm	: Açık sarı
Renk	: Renksiz
İnceltici	: Uygulamaya hazır
Ambalaj Viskozitesi (sn)	: 12±1 (DIN Cup4/20°C)
Ambalaj Yoğunluğu (g/ml)	: 0,87±0,01
Ambalaj Katı Madde (%w/w)	: 5,5±1
Teorik Yayılma (m <sup>2</sup> /kg)	: ~13 (4 mikron KFK)
Uygulama Viskozitesi (sn)	: ~12 (DIN Cup4/20°C)
Uygulama Film Kalınlığı (μ)	: 2-4 (KFK)
Uygulama Yöntemleri	: Havalı püskürtme

### KURUMA BİLGİLERİ

(4 mikron kuru film kalınlığında)

Flash-off: 5 dk/20°C

**AMBALAJ BİLGİLERİ** Bir teneke **40530 KANTEX PRIMER-530 PSP** net 12 kg'dır.

**DEPOLAMA BİLGİLERİ** Malzemeler 5°C ile 35°C arasında kapalı ortamda saklanmalıdır. Bu şartlar altında açılmamış ambalajında malzemenin ömrü 1 yıldır.

**SAĞLIK / GÜVENLİK BİLGİLERİ** Ürün ile ilgili AB direktiflerine uygun düzenlenmiş Güvenlik Bilgi Formu'na (GBF) uyunuz.

Bu boya profesyonel kullanıcılar içindir.

KANAT BOYA, ürünlerinin ilk kullanımında ve sonrasında teknik servis ve eğitim hizmetleri vermektedir.

Ürün Teknik Bülteninde belirtilmeyen hususlar için KANAT BOYA'ya başvurunuz.

Bu bilgiler normal şartlar altında laboratuvar deney ve araştırmalarına dayanarak hazırlanmıştır. Uygun olmayan koşullarda yapılan uygulamalardan firmamız sorumlu değildir.

Bu bilgilerin değıştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

\* Karışım değerleri, belirtilen karışım oranına göre verilmiştir.

## 40530 KANTEX PRIMER-530 PSP

**UYGULAMA BİLGİLERİ** 40530 KANTEX PRIMER-530 PSP tek bileşenli bir astardır. 5 dakika flash-off sonrası uygun bir sonkat uygulanmalıdır.

Ürün uygulamaya hazır haldedir, ilave tiner eklenmemelidir.

Yaş uygulama yapılmalıdır. Önerilen kalınlığın (2-4 mikron) üzerinde uygulama yapılmamalıdır.

**UYGULAMA EKİPMANI** Havalı püskürtmede 1,2-1,5 mm meme çaplı tabanca ile 3-4 bar basınçta uygulama önerilir.

**UYARILAR** Ortam sıcaklığı 5°C ile 35°C arasında olmalıdır.

Hazırlanacak boyanın minimum 15°C'de olmasına dikkat edilmelidir.

Kapalı ortamlarda yapılacak uygulamalarda havalandırmaya ve kişisel koruyucu donanım kullanımına dikkat edilmelidir.

Taşınması, depolanması ve atıkların yok edilmesi sırasında ilgili yasa ve tüzüklere uyulmalıdır.