

## 11410 KANEPOX ZINC PRIMER

A Komponent: 11410 B Komponent: 0314

**TANIM** Epoksi reçene esaslı, iki bileşenli, mikronize çinko tozu ve mikamsı demir oksit içeren, katodik koruma yapan, uçucu organik madde miktarı düşük antikorozif özelliği yüksek bir astardır.

**KULLANIM YERİ** Rafineri ve sanayi tesislerinde, köprü ve baraj inşaatlarında, tatlı su ve deniz suyu ortamdaki çelik yapıların ve ekipmanların yüksek korozyona karşı korunması amacı ile birinci kat astar olarak kullanılır.

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Görünüm                             | : Mat   |
| Renk                                | : Gri   |
| İnceltici                           | : Kanat Thinner 0620 (Düşük Sıcaklık)<br>Kanat Thinner 0625 (Yüksek Sıcaklık) |
| Karışım Oranı (Ağırlıkça)           | : 10 Birim A Komp. + 1 Birim B Komp.  |
| Karışımda;                          |   |
| Hacimle Katı Madde (%)              | : 61±2  |
| Yoğunluk (gr/ml)                    | : 2,05±0,1  |
| Teorik Yayılma (m <sup>2</sup> /kg) | : 5,95 (50 mikron KFK)  |
| Alevlenme Noktası                   | : 26°C  |
| VOC (Uçucu Organik Madde)           | : 340 gr/lt   |
| Uygulama Yöntemleri                 | : Havasız Sprey   |
| Karışım Ömrü (20°C)                 | : 6 saat  |

### KURUMA BİLGİLERİ (50 mikron kuru film kalınlığında)

|      | Dokunma Kuruma | Sert Kuruma | Katlar Arası Bekleme Süreleri Minimum |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|
| 5°C  | 4,5 saat       | 9 saat      | 7 saat                                |
| 15°C | 3 saat         | 6 saat      | 4 saat                                |
| 25°C | 2 saat         | 4 saat      | 3 saat                                |
| 35°C | 1 saat         | 2 saat      | 1,5 saat                              |

Kuruma değerleri, belirtilen kuru film kalınlığı ve %80 bağıl nemin altındaki değerler için geçerlidir.  
Tam Kürlenme: 7 gün (20°C)

Not: Uygulama kalınlığı arttıkça kuruma süresinin artacağı bilinmelidir.

**AMBALAJ BİLGİLERİ** Bir takım **11410 KANEPOX ZINC PRIMER** 27,5 kg'dır.  
Bir kova içinde net 25 kg **11410 KANEPOX ZINC PRIMER** A komponent,  
Bir galon içinde net 2,5 kg **KANEPOX HARDENER 0314 B** komponent bulunmaktadır.

**DEPOLAMA BİLGİLERİ** Malzeme serin ve kuru yerde saklanmalıdır. Açılmamış ambalajında malzemenin ömrü A ve B komponent için 1 yıldır.

**SAĞLIK / GÜVENLİK BİLGİLERİ** Ürün ile ilgili AB direktiflerine uygun düzenlenmiş Güvenlik Bilgi Formu'na (GBF) uyunuz.

**YÜZEY HAZIRLAMA BİLGİLERİ** Boyanacak tüm yüzeyler temiz, kuru ve tüm kirli kirliliklerden arındırılmış olmalıdır.  
**Yeni metal yüzeyler:** Metal yüzeydeki yağ ve gres, deterjan veya buhar yardımıyla temizlenmeli, tuz ve diğer kirlilikler yüksek basınçlı tatlı su ile giderilmelidir. Temizlik sonrasında ISO 8501-1 standardına göre en az Sa 2½ seviyesinde rasplama yapılmalı ve 40-70 mikron yüzey pürüzlülüğü sağlanmalıdır. Rasplanan yüzeyler, ortam koşullarına bağlı olarak, en fazla 5 saat içerisinde **11410 KANEPOX ZINC PRIMER** ile astarlanmalıdır. **Eski boyalı yüzeyler:** Yüzeydeki eski boya tümüyle raspa ile kaldırılmalı, yüzey profili yeni metal yüzeylerdeki gibi olmalıdır. **Rötüş yapımı:** Rötüş yapılacak yüzeyin temiz, kuru ve tüm kirliliklerden arındırılmış olmasına dikkat edilmeli, ISO 8501-1 standardına göre Sa 2½ seviyesinde rasplama yapılması sonrası en kısa sürede **11410 KANEPOX ZINC PRIMER** ile rötüş yapılmalıdır. ISO 8501-1 standardına göre St 2-St 3 seviyesinde mekanik olarak temizlenebilen yüzeylerde rötüş için yüzey toleranslı epoksi astarlar kullanılmalıdır.

Not: Bu boya tamamen profesyonel kullanıcılar içindir.

KANAT BOYA ilk kullanımda eğitim ve sonrasında kontrol, iyileştirme-geliştirme amaçlı periyodik teknik servis ve raporlama hizmetini vermektedir. Ürün Teknik Bülteni'nde belirtilmeyen hususlar için KANAT BOYA Proje Grubu'na danışınız.

Bu bilgiler normal şartlar altında laboratuvar deney ve araştırmalarına dayanarak hazırlanmıştır. Uygun olmayan koşullarda yapılan uygulamalardan firmamız sorumlu değildir. Bu bilgilerin değiştirilmesi hakkı firmamızca saklıdır.

**11410 KANEPOX ZINC PRIMER**

A Komponent: 11410 B Komponent: 0314

**UYGULAMA BİLGİLERİ** İki bileşenli bir boya olup karışım ömrü göz önüne alınarak tüketilecek miktar kadar, belirtilen karışım oranında hazırlanmalıdır.

**KARIŞIM ORANI (Ağırlıkça)** 10 Birim A Komp. + 1 Birim B Komp.

**ORTAM KOŞULLARI** Uygulamada en uygun sonucun alınabilmesi için aşağıdaki koşullara dikkat edilmesi tavsiye edilir: Ortam sıcaklığı 5°C ile 35°C arasında (tavsiye edilen 10°C ve üstü) olmalıdır. Bağıl nemin %80'i aşmış durumlarda uygulama yapılmamalıdır. Yoğuşma olmaması için yüzey sıcaklığı çiğlenme noktasının (dew-point) en az 3°C üzerinde olmalıdır. Rüzgarlı havalarda yapılacak uygulamada sarfiyatın artacağı bilinmelidir. Yüzey sıcaklığı en az 5°C, en fazla 45°C olmalıdır.

**KARIŞIMIN HAZIRLANMASI** Homojen bir karışımın elde edilmesi için boya sıcaklığının 15°C'den az olmamasına dikkat edilmelidir. Sertleştirici, karışım oranına dikkat edilerek boyaya ilave edilmelidir. Mekanik karıştırıcı kullanılarak homojen bir karışım hazırlanmalı ve gerekirse tiner ilave edilerek uygulama viskozitesine getirilmelidir. Hazırlanan karışım uygulamaya başlanmadan önce 10-15 dakika dinlendirilmeli ve 6 saat (20°C) içerisinde kullanılmalıdır. Uygulama sırasında, çinko tozunun çökmemesi için karışımın sürekli karıştırılmasına dikkat edilmelidir.

**BOYANIN YÜZEYE TATBİKİ** Boya uygulamasına başlamadan önce, kaynak dikişleri, keskin köşe ve kenarlarda kestirme uygulaması yapılmalıdır. Uygulamaya hazır hale getirilen boya karışımı istenilen kuru film kalınlığı elde edilecek şekilde uygulanmalıdır. Yüzeyin temiz ve kuru olması halinde aynı boyanın kat üstü yeni kat uygulama süresinde kısıtlama yoktur. Uygulamada akıntı olmaması için tek katta en fazla 175 mikron yaş film uygulanmasına dikkat edilmelidir.

**EKİPMANLARIN TEMİZLİĞİ**

**KANAT THINNER 0644, KANAT THINNER 0620, KANAT THINNER 0625**

**UYGULAMA ÖNERİLERİ**  
(Değerler 20°C için tavsiye niteliğindedir)

| Uygulama Ekipmanı                   | Havasız Sprey |
|-------------------------------------|---------------|
| İnceltme oranı maksimum (ağırlıkça) | %5            |
| Basınç minimum (bar)                | 175           |
| Nozzle (inch)                       | 0,017-0,025   |

**UYARILAR**

- Raspalama veya mekanik temizliğin yapılmasının imkansız olduğu yerlerde yüzey hazırlığı çözümleri için KANAT BOYA Proje Grubu'na danışınız.
- Uygun yapışmanın sağlanması açısından 75 mikron kuru film kalınlığından daha yüksek kalınlıklarda uygulanması önerilmez.
- Katlar arasında uzun süreli beklemelemlerden sonra oluşabilecek çinko korozyon ürünleri (beyaz pas) sert bir fırça ile yüzeyden alınmalı, yüzeydeki kirlilikler uygun bir deterjan ve/veya yüksek basınçlı tatl su ile çok iyi temizlenmelidir. Yüzeyin motorlu gereçler ile aşırı temizlenerek parlama veya kazıma oluşturulmasına dikkat edilmelidir.
- **11410 KANEPOX ZINC PRIMER**'in yeterli ön reaksiyon zamanı beklenmeden düşük sıcaklıklarda uygulanması veya uygulanmış boyanın kuruması sırasında yağmur veya çiğlenmeye maruz kalması durumunda tüm epoksi sistemlerde görülebileceği gibi beyazlaşma, benek gibi oluşumlara yol açan sertleştirici sızması (exudation) meydana gelebilir.