

12512 KANEPOX-512

A Komponent: 12512 B Komponent: 0311

TANIM	Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, antikoroziy pigment içeren, poliamid ile kürlenene solventli bir boyadır. Yüksek antikoroziy yapısı ve düzgün yüzey görünümü belirgin özelliklerindedir. Tek kat boya olarak da kullanılır.	
KULLANIM YERİ	Başta otomotiv yan sanayinde olmak üzere benzer özelliklerin beklendiği tüm çelik, alüminyum ve galvaniz yüzeylerde kullanılır.	
TEKNİK ÖZELLİKLER	Görünüm	: Yarı mat
	Renk	: Her renk
	İnceltici	: Kanepox Thinner 0679 / 0681
	Ambalaj Viskozitesi (KU)	: 90-100 (KU/25°C)
	Ambalaj Yoğunluğu (g/ml)	: 1,65 ±0,20 (reng'e göre değışir)
	Ambalaj Katı Madde (%w/w)	: 74±6 (reng'e göre değışir)
	Karışım Oranı* (Ağırlıkça)	: 12512 5 birim : 0311 1 birim
	Karışım Yoğunluğu (g/ml)	: 1,45±0,20 (reng'e göre değışir)
	Karışım Katı Madde (%w/w)	: 67±5 (reng'e göre değışir)
	Karışım Teorik Yayılma (m ² /kg)	: ~5 (60 mikron KFK)
	Uygulama Viskozitesi (sn)	: ~22 (DIN Cup4/20°C)
	Uygulama Film Kalınlığı (µ)	: 50-60 (KFK)
	Uygulama Yöntemleri	: Havalı püskürtme, Havasız püskürtme
	Karışım Ömrü (20°C)	: 8 saat

KURUMA BİLGİLERİ (60 mikron kuru film kalınlığında)

	Toz Kuruma	Dokunma Kuruma	Fırın Kuruma
20°C	30 dk	2 saat	-
60°C	Flash-off: 15 dk/20°C		60 dk
80°C			30 dk

Tam Kürlenme: 7 gün (20°C)

AMBALAJ BİLGİLERİ

Bir kova **12512 KANEPOX-512** net 20 kg'dır.
Bir galon **KANEPOX HARDENER 0311** sertleştirici net 4 kg'dır.

DEPOLAMA BİLGİLERİ

Malzemeler 5°C ile 35°C arasında kapalı ortamda saklanmalıdır. Bu şartlar altında açılmamış ambalajında malzemenin ömrü A ve B komponenti için 1 yıldır.

SAĞLIK / GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ile ilgili AB direktiflerine uygun düzenlenmiş Güvenlik Bilgi Formu'na (GBF) uyunuz.

Bu boya profesyonel kullanıcılar içindir.

KANAT BOYA, ürünlerinin ilk kullanımında ve sonrasında teknik servis ve eğitim hizmetleri vermektedir.

Ürün Teknik Bülteninde belirtilmeyen hususlar için KANAT BOYA'ya başvurunuz.

Bu bilgiler normal şartlar altında laboratuvar deney ve araştırmalarına dayanarak hazırlanmıştır. Uygun olmayan koşullarda yapılan uygulamalardan firmamız sorumlu değildir. Bu bilgilerin değıştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

* Karışım değeri, belirtilen karışım oranına göre verilmiştir.

12512 KANEPOX-512

A Komponent: 12512 B Komponent: 0311

**UYGULAMA
BİLGİLERİ**

Boyanacak tüm yüzeyler temiz, kuru ve her türlü kontaminasyondan arındırılmış olmalıdır. Raspalama veya fosfatlama gibi yüzey hazırlama işlemleri performans artışı sağlar.

12512 KANEPOX-512 iki bileşenli bir boyadır. Uygulama için ağırlıkça 5 birim A bileşen ile 1 birim B bileşen mekanik karıştırıcı yardımıyla karıştırılır. Karışıma yaklaşık %10 uygulama tineri ilave edilerek, karışım uygulama viskozitesine getirilir.

Karışım ömrü göz önüne alınarak kullanılacak miktarda boya hazırlanmalıdır.

Fosfatlanmış yüzey üzerinde 50-60 mikron **12512 KANEPOX-512** uygulanmış boya filmi performans test sonuçları aşağıda belirtildiği gibidir:

TEST	STANDART	TEST SÜRESİ/DEĞERİ	SONUÇ
Korozyon	ASTM B 117	600 saat	UYGUN
Nem Testi	ASTM D 4585	500 saat	UYGUN
Yaşlandırma	120°C'de 1 saat	Özelliklerde değişme yok	UYGUN

Bu özellikleri ile OEM spesifikasyonlarının şasi ve şasi ile ilgili parçalardaki tüm beklentileri karşılar.

**UYGULAMA
EKİPMANI**

Havali püskürtmede 1,6-1,8 mm meme çaplı tabanca ile 3-4 bar basınçta uygulama önerilir. Havasız püskürtmede 0,015-0,017 inç meme çaplı tabanca ile 80-120 bar basınçta uygulama önerilir.

UYARILAR

- En iyi sonuç için tanımlı sertleştirici ve tineri kullanınız.
- Ortam sıcaklığı 5°C ile 35°C arasında olmalıdır.
- Hazırlanacak boyanın minimum 15°C'de olmasına dikkat edilmelidir.
- Kapalı ortamlarda yapılacak uygulamalarda havalandırmaya ve kişisel koruyucu donanım kullanımına dikkat edilmelidir.
- Taşınması, depolanması ve atıkların yok edilmesi sırasında, ilgili yasa ve tüzükler uyulmalıdır.