

## 37190 KANACRYL TOPCOAT-190

A Komponent: 37190 B Komponent: 0145

### TANIM

Akrilik reçine esaslı, iki bileşenli, alifatik izosiyanat ile kürlenene parlak sonkat bir boyadır. Kalıcı parlaklığı, sararma direnci, esnekliği ve mükemmel yapışması belirgin özelliklerindedir.

### KULLANIM YERİ

- Ticari Araçlar
- Araç Üstü Ekipman
- Makine Sanayi
- Vagon Sanayi
- Otomotiv Yan Sanayi
- Tarım Makineleri

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm	: Parlak
Renk	: Her renk
İnceltici	: Kanat Thinner 0610 / 0615
Ambalaj Viskozitesi (sn)	: 110±10 (DINCup4/20°C)
Ambalaj Yoğunluğu (g/ml)	: 1,25±0,20 (reng'e göre değişir)
Ambalaj Katı Madde (%w/w)	: 50-70 (reng'e göre değişir)
Karışım Oranı (Hacimce)	: 37190 2 birim : 0145 1 birim
Karışım yoğunluğu (g/ml)	: 1,15±0,20 (reng'e göre değişir)
Hacimce Katı Madde (%w/w)	: 45-65 (reng'e göre değişir)
Karışım Teorik Yayılma (m <sup>2</sup> /kg)	: ~6 (60 mikron KFK)
Uygulama Viskozitesi (sn)	: ~19 (DINCup4/20°C)
Uygulama Film Kalınlığı (µ)	: 50-60 (KFK)
Uygulama Yöntemleri	: Havalı püskürtme
Karışım Ömrü (20°C)	: 6 saat

### KURUMA BİLGİLERİ

(60 mikron kuru film kalınlığında)

	Toz Kuruma	Dokunma Kuruma	Fırın Kuruma
20°C	30 dk	5 saat	-
60°C	Flash-off: 15 dk/20 °C		60 dk
80°C			30 dk

Tam Kurlenme: 7 gün (20°C)

### AMBALAJ BİLGİLERİ

Bir kova **37190 KANACRYL TOPCOAT-190** net 20 kg'dir.  
 Bir galon **KANACRYL HARDENER 0145** sertleştirici net 5 kg'dir

### DEPOLAMA BİLGİLERİ

Malzemeler 5°C ile 35°C arasında kapalı ortamda saklanmalıdır. Bu şartlar altında açılmamış ambalajında malzemenin ömrü A ve B komponenti için 1 yıldır.

### SAĞLIK / GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ile ilgili AB direktiflerine uygun düzenlenmiş Güvenlik Bilgi Formu'na (GBF) uyunuz.

Bu boya profesyonel kullanıcılar içindir.

KANAT BOYA ürünlerinin ilk kullanımında ve sonrasında teknik servis ve eğitim hizmetleri vermektir.

Ürün Teknik Bülteninde belirtilmeyen hususlar için KANAT BOYA'ya başvurunuz.

Bu bilgiler normal şartlar altında laboratuvar deney ve araştırmalarına dayanarak hazırlanmıştır. Uygun olmayan koşullarda yapılan uygulamalardan firmamız sorumlu değildir.

Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

\* Karışım değerleri, belirtilen karışım oranına göre verilmiştir.

**37190 KANACRYL TOPCOAT-190**

A Komponent: 37190 B Komponent: 0145

**UYGULAMA  
BİLGİLERİ**

Boyanacak tüm yüzeyler temiz ve kuru olmalıdır. Raspalama veya fosfatlama gibi yüzey hazırlama işlemleri performans artışı sağlar. **37190 KANACRYL TOPCOAT-190** uygun bir astar üzerine uygulanmalıdır.

**37190 KANACRYL TOPCOAT-190** iki bileşenli bir boyadır. Uygulama için hacmen 2 birim A bileşen ile 1 birim B bileşen mekanik karıştırıcı yardımıyla karıştırılır. Karışıma yaklaşık %10 uygulama tineri ilave edilerek, karışım uygulama viskozitesine getirilir.

Karışım ömrü göz önüne alınarak kullanılacak miktarda boya hazırlanmalıdır.

Kürlenmesini tamamlamış 50-60 mikron kuru film kalınlığında **12570 KANEPOX PRIMER-570** astar üzerine 50-60 mikron **37190 KANACRYL TOPCOAT-190** uygulanmış boya filmi performans test sonuçları aşağıda belirtildiği gibidir:

TEST	STANDART	TEST SÜRESİ	SONUÇ
Nem Testi	ASTM D 4585	500 saat	UYGUN
QUV	ASTM D 4587	500 saat	UYGUN
Korozyon	ASTM B 117	800 saat	UYGUN

Örtücülüğe bağlı olarak 2-3 kat uygulama yapılır.

**UYGULAMA EKİPMANI**

Opak renkler için; Havalı püskürtmede 1,6 – 1,8 mm meme çaplı tabanca ile 3- 4 bar basınçta uygulama önerilir.

**UYARILAR**

Sertleştiricinin nem ile temas etmemesi ürün performansı açısından önemlidir. Kullanım sonrası sertleştirici, ambalajında, hava ve nem ile temas etmeyecek şekilde saklanmalıdır.

En iyi sonuç için tanımlı sertleştirici ve tineri kullanınız.

Ortam sıcaklığı 5 °C ile 35 °C arasında olmalıdır.

Hazırlanacak boyanın minimum 15 °C' de olmasına dikkat edilmelidir.

Kapalı ortamlarda yapılacak uygulamalarda havalandırmaya ve kişisel koruyucu donanım kullanımına dikkat edilmelidir.

Taşınması, depolanması ve atıkların yok edilmesi sırasında, ilgili yasa ve tüzüklere uyulmalıdır.