

39090 KANACRYL VARNISH-090 2K MATT

A Komponent: 39090 | B Komponent: 0158

TANIM Akriklik reçine esaslı, iki bileşenli, alifatik izosiyanat ile kürlenene, hızlı kuruma özelliği olan bir verniktir. İki katlı boya sisteminin vernik katı olmakla birlikte dekoratif amaçlı tekkat olarak da kullanılabilir. Yapışması, kimyasal direnci, kalıcı parlaklığı, sararma direnci ve çizilme direnci mükemmeldir.

KULLANIM YERİ

- Oto Yan Sanayi
- Araç Üstü Ekipman

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm : Mat (60° < %10 gloss)
 Renk : Şeffaf, renkli
 İnceltici : KANAT Thinner 0608
 Ambalaj Viskozitesi (sn) : 25±5 (DIN Cup6/20°C)
 Ambalaj Yoğunluğu (g/ml) : 1.02±0,025 (rengere göre değişir)
 Ambalaj Katı Madde (%w/w) : 44±2 (rengere göre değişir)

Karışım Oranı* (Ağırlıkça) : 39090 100 birim
 : 0158 20 birim

Karışım yoğunluğu (g/ml) (A+B) : 1.03±0,02
 Karışım Katı Madde (%w/w) (A+B) : 49±2
 Karışım Teorik Yayılma (m²/kg) : ~13 (30 mikron KFK)

Uygulama Viskozitesi (sn) : ~15 (DIN Cup4/20°C)
 Uygulama Film Kalınlığı (µ) : 20-30 (KFK)
 Uygulama Yöntemleri : Havalı püskürtme
 Karışım Ömrü (20°C) : 4 saat

KURUMA BİLGİLERİ (30 mikron kuru film kalınlığında)

| | Toz Kuruma | Dokunma Kuruma | Fırın Kuruma |
|------|-----------------------|----------------|--------------|
| 20°C | 20 dakika | 2 saat | - |
| 60°C | Flash-off: 10 dk/20°C | | 45 dk |
| 80°C | | | 30 dk |

Tam Kürlenme: 7 gün (20°C)

AMBALAJ BİLGİLERİ Bir kova **39090 KANACRYL VARNISH-090 2K MATT** net 18 kg'dır.
 Bir galon **01583004 KANACRYL HARDENER 0158** sertleştirici net 25 kg'dır.

DEPOLAMA BİLGİLERİ Malzemeler 5°C ile 35°C arasında kapalı ortamda saklanmalıdır. Bu şartlar altında açılmamış ambalajında malzemenin ömrü A ve B komponenti için 1 yıldır.

SAĞLIK / GÜVENLİK BİLGİLERİ Ürün ile ilgili AB direktiflerine uygun düzenlenmiş Güvenlik Bilgi Formu'na (GBF) uyunuz.

Not: Bu boya tamamen profesyonel kullanıcılar içindir.

KANAT BOYA ilk kullanımda eğitim ve sonrasında kontrol, iyileştirme-geliştirme amaçlı periyodik teknik servis ve raporlama hizmetini vermektedir. Ürün Teknik Bülteni'nde belirtilmeyen hususlar için KANAT BOYA Proje Grubu'na danışınız.

Bu bilgiler normal şartlar altında laboratuvar deney ve araştırmalarına dayanarak hazırlanmıştır.

Uygun olmayan koşullarda yapılan uygulamalardan firmamız sorumlu değildir.

Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

* Karışım değerleri, belirtilen karışım oranına göre verilmiştir.

39090 KANACRYL VARNISH-090 2K MATT

A Komponent: 39090 | B Komponent: 0158

**UYGULAMA
BİLGİLERİ**

39090 KANACRYL VARNISH-090 2K MATT iki bileşenli bir verniktir. Uygulama için ağırlıkça 100 birim A bileşen ile 20 birim B bileşen mekanik karıştırıcı yardımıyla karıştırılır. Karışıma yaklaşık 30 birim uygulama tineri ilave edilerek, karışım uygulama viskozitesine getirilir.

33280 KANACRYL BASECOAT-280 2K üzerine 10 dakika flash-off sonrası uygulanır.

Karışım ömrü göz önüne alınarak kullanılacak miktarda boya hazırlanmalıdır.

**UYGULAMA
EKİPMANI**

Havali püskürtmede 1,1-1,5 mm meme çaplı tabanca ile 3-4 bar basınçta uygulama önerilir.

UYARILAR

- Renkli verniklerde uygulama kalınlığına bağlı olarak görsel etki değişir.
- Boya uygulanacak yüzeylerin türüne göre fırın sıcaklık derecesi ve süresine dikkat edilmelidir.
- Sertleştiricinin nem ile temas etmemesi ürün performansı açısından önemlidir. Kullanım sonrası sertleştirici, ambalajında hava ve nem ile temas etmeyecek şekilde saklanmalıdır.
- En iyi sonuç için tanımlı sertleştirici ve tineri kullanınız. Ortam sıcaklığı 5°C ile 35°C arasında olmalıdır.
- Hazırlanacak boyanın minimum 15°C'de olmasına dikkat edilmelidir.
- Kapalı ortamlarda yapılacak uygulamalarda havalandırmaya ve kişisel koruyucu donanım kullanımına dikkat edilmelidir.
- Taşınması, depolanması ve atıkların yok edilmesi sırasında ilgili yasa ve tüzüklere uyulmalıdır.