

39830 KANAT SOFT TOUCH VARNISH

A Komponent: 39830 B Komponent: 0142

TANIM

Polyester reçine esaslı, iki bileşenli, alifatik izosiyanat ile kürlenene mat bir verniktir. Özel bir soft touch etkiye sahiptir. Akıllık veya epoksi bazkat üzerine uygulanır.

KULLANIM YERİ

- Beyaz Eşya Plastik Yüzeyleri
- Küçük Ev Aletleri Plastik Parçaları
- Otomotiv İç Plastik Aksamları

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm	: Çok mat
Renk	: Şeffaf
İnceltici	: Kanat Thinner 0610 / 0615
Ambalaj Viskozitesi (sn)	: 65±5 (DIN Cup4/20°C)
Ambalaj Yoğunluğu (g/ml)	: 1,03±0,02
Ambalaj Katı Madde (%w/w)	: 47±2
Karışım Oranı* (Ağırlıkça)	: 39830 100 birim : 0142 25 birim : 0610/0615 10 birim
Karışım Yoğunluğu (g/ml)	: 1,02±0,02
Karışım Katı Madde (%w/w)	: 46±2
Karışım Teorik Yayılma (m ² /kg)	: ~5 (60 mikron KFK)
Uygulama Viskozitesi (sn)	: ~19 (DIN Cup4/20°C)
Uygulama Film Kalınlığı (µ)	: 50-60 (KFK)
Uygulama Yöntemleri	: Havalı püskürtme
Karışım Ömrü (20°C)	: 1 saat

KURUMA BİLGİLERİ

(60 mikron kuru film kalınlığında)

		Fınn Kuruma
70°C	Flash-off: 10 dk/20°C	45 dk
90°C		30 dk

Tam Kurlenme: 7 gün (20°C)

AMBALAJ BİLGİLERİ

Bir kova **39830 KANAT SOFT TOUCH VARNISH** net 16 kg'dir.
 Bir galon **KANACRYL HARDENER 0142** sertleştirici net 3 kg'dir.

DEPOLAMA BİLGİLERİ

Malzemeler 5°C ile 35°C arasında kapalı ortamda saklanmalıdır. Bu şartlar altında açılmamış ambalajında malzemenin ömrü A ve B komponenti için 1 yıldır.

SAĞLIK / GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ile ilgili AB direktiflerine uygun düzenlenmiş Güvenlik Bilgi Formu'na (GBF) uyunuz.

Bu boya profesyonel kullanıcılar içindir.

KANAT BOYA, ürünlerinin ilk kullanımında ve sonrasında teknik servis ve eğitim hizmetleri vermektedir.

Ürün Teknik Bülteninde belirtilmeyen hususlar için KANAT BOYA'ya başvurunuz.

Bu bilgiler normal şartlar altında laboratuvar deney ve araştırmalarına dayanarak hazırlanmıştır. Uygun olmayan koşullarda yapılan uygulamalardan firmamız sorumlu değildir.

Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

* Karışım değerleri, belirtilen karışım oranına göre verilmiştir.

39830 KANAT SOFT TOUCH VARNISH

A Komponent: 39830 B Komponent: 0142

UYGULAMA BİLGİLERİ

39830 KANAT SOFT TOUCH VARNISH iki bileşenli bir verniktir. Uygulama için ağırlıkça 100 birim A bileşen ile 25 birim B bileşen mekanik karıştırıcı yardımıyla karıştırılır.

Karşıma yaklaşık %10 uygulama tineri ilave edilerek, karışım uygulama viskozitesine getirilir.

33000 KANACRYL BASECOAT 2K akrilik veya **16760 KANEPOX BASECOAT-760** epoksi bazkat üzerine uygulanır.

Karışım ömrü göz önüne alınarak kullanılacak miktarda boya hazırlanmalıdır.

UYGULAMA EKİPMANI

Havali püskürtmede 1,2-1,6 mm meme çaplı tabanca ile 3-4 bar basınçta uygulama önerilir.

UYARILAR

Boya uygulanacak yüzeylerin türüne göre fırın sıcaklık derecesi ve süresine dikkat edilmelidir.

Sertleştiricinin nem ile temas etmemesi ürün performansı açısından önemlidir. Kullanım sonrası sertleştirici, ambalajında hava ve nem ile temas etmeyecek şekilde saklanmalıdır.

En iyi sonuç için tanımlı sertleştirici ve tineri kullanınız.

Ortam sıcaklığı 5°C ile 35°C arasında olmalıdır.

Hazırlanacak boyanın minimum 15°C'de olmasına dikkat edilmelidir.

Kapalı ortamlarda yapılacak uygulamalarda havalandırmaya ve kişisel koruyucu donanım kullanımına dikkat edilmelidir.

Taşınması, depolanması ve atıkların yok edilmesi sırasında ilgili yasa ve tüzüklere uyulmalıdır.