

47510 KANTEX TOPCOAT-510 FAST MATT

TANIM Vinil reçine esaslı, tek bileşenli bir boyadır. Antikorozyf yapısı ve hızlı kuruması belirgin özelliklerindedir. Metal yüzeylere astarsız uygulanabilir.

KULLANIM YERİ

- Otomotiv yan sanayi
- Makine sanayi sektörlerinde çelik yüzeylerde kullanılır

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm	: Mat
Renk	: Siyah, gri, yeşil, sarı
İnceltici	: Kanat Thinner 0606
Ambalaj Viskozitesi (sn)	: 65 ± 5 (DIN Cup4/20°C)
Ambalaj Yoğunluğu (g/ml)	: 1,10 ± 0,10 (renge göre değişir)
Ambalaj Katı Madde(%w/w)	: 30 – 40 (renge göre değişir)
Karışım Oranı* (Ağırlıkça)	: 47510 5 birim 0606 2 birim
Karışım Teorik Yayılma (m ² /kg)	: ~6 (40 mikron KFK)
Uygulama Viskozitesi (sn)	: ~19 (DIN Cup4/20°C)
Uygulama Film Kalınlığı (µ)	: 30–40 (KFK)
Uygulama Yöntemleri	: Havalı Püskürtme

KURUMA BİLGİLERİ
(40 mikron kuru film kalınlığında)

	Toz Kuruma	Dokunma Kuruma	Fırın Kuruma
20°C	5 dk	20 dk	-
80°C	Flash-off: 5 dk/20 °C		15 dk

Tam Kurlenme: 7 gün (20°C)

AMBALAJ BİLGİLERİ Bir kova **47510 KANTEX TOPCOAT-510 FAST MATT** net 16 kg' dır.

DEPOLAMA BİLGİLERİ Malzemeler 5 °C ile 35 °C arasında kapalı ortamda saklanmalıdır. Bu şartlar altında açılmamış ambalajında malzemenin ömrü 1 yıldır.

SAĞLIK / GÜVENLİK BİLGİLERİ Ürün ile ilgili AB direktiflerine uygun düzenlenmiş Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) uyunuz.

Bu boya profesyonel kullanıcılar içindir.

Kanat A.Ş. ürünlerinin ilk kullanımında ve sonrasında teknik servis ve eğitim hizmetleri vermektedir.

Teknik Bilgi Föyünde belirtilmeyen hususlar için KANAT A.Ş. ye başvurunuz.

Bu bilgiler normal şartlar altında laboratuvar deney ve araştırmalarına dayanarak hazırlanmıştır. Uygun olmayan koşullarda yapılan uygulamalardan firmamız sorumlu değildir.

Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

* Karışım Değerleri, belirtilen karışım oranına göre verilmiştir.

47510 KANTEX TOPCOAT-510 FAST MATT

UYGULAMA BİLGİLERİ

Boyanacak tüm yüzeyler temiz ve kuru olmalıdır.
Raspalama veya fosfatlama gibi yüzey hazırlama işlemleri performans artışı sağlar.

47510 KANTEX TOPCOAT-510 FAST MATT tek bileşenli bir boyadır. Uygulama için ağırlıkça yaklaşık %40 uygulama tineri ilave edilerek, karışım uygulama viskozitesine getirilir.

Örtücülüğe bağlı olarak 1 – 2 kat uygulama yapılır.

UYGULAMA EKİPMANI

Havalı püskürtmede 1,4 – 1,8 mm meme çaplı tabanca ile 3- 4 bar basınçta uygulama önerilir.

UYARILAR

Ortam sıcaklığı +5°C ile +35 °C arasında olmalıdır.

Hazırlanacak boyanın minimum 15 °C' de olmasına dikkat edilmelidir.

Kapalı ortamlarda yapılacak uygulamalarda havalandırmaya ve kişisel koruyucu donanım kullanımına dikkat edilmelidir.

Taşınması, depolanması ve atıkların yok edilmesi sırasında, ilgili yasa ve tüzüklere uyulmalıdır.