

## 64700 KANTEX YOL CIZGI

### TANIM

Klor kauçuk modifiye reçine esaslı, hava kurumalı, hızlı kuruyan, içerdiği özel katkı maddeleri ile ışığın her ortamda yansımını sağlayan bir boyadır. Çok iyi su ve kimyasal dayanımına sahiptir. Sürtünme dayanımı, yapışması ve elastikiyeti mükemmeldir.

### KULLANIM YERİ

Beton veya asfalt kaplı alanlarda, otopark ve yaya geçitlerinde trafik işaret çizgilerinin çizilmesinde kullanılır.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm	: Mat
Renk	: Beyaz, Sarı
İnceltici	: Kanat Thinner 0682
Hacimce Katı Madde (%)	: 56±2
Yoğunluk (gr/ml)	: 1,50±0,10
Teorik Yayılma (m <sup>2</sup> /kg)	: 4,67 (80 mikron KFK)
Alevlenme Noktası	: 30°C
VOC (Uçucu Organik Madde)	: 385 gr/lt
Uygulama Yöntemleri	: Fırça, Rulo, Yol Çizgi Uygulama Aracı

### KURUMA BİLGİLERİ

(80 mikron kuru film kalınlığında)

	Dokunma Kuruma	Sert Kuruma	Katlar Arası Bekleme Süreleri Minimum
5°C	90 dk.	2,5 saat	-
15°C	70 dk.	2 saat	-
25°C	50 dk.	1,5 saat	-
35°C	45 dk.	1 saat	-

### AMBALAJ BİLGİLERİ

Bir kova **64700 KANTEX YOL CIZGI** net 25 kg'dir.

### DEPOLAMA BİLGİLERİ

Malzeme serin ve kuru yerde saklanmalıdır. Açılmamış ambalajda malzemenin ömrü 1 yıldır.

### SAĞLIK / GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ile ilgili AB direktiflerine uygun düzenlenmiş Güvenlik Bilgi Formu'na (GBF) uyunuz.

Not: Bu boya tamamen profesyonel kullanıcılar içindir.

KANAT BOYA ilk kullanımda eğitim ve sonrasında kontrol, iyileştirme-geliştirme amaçlı periyodik teknik servis ve raporlama hizmetini vermektedir.

Ürün Teknik Bülteni'nde belirtilmeyen hususlar için KANAT BOYA Proje Grubu'na danışınız.

Bu bilgiler normal şartlar altında laboratuvar deney ve araştırmalarına dayanarak hazırlanmıştır. Uygun olmayan koşullarda yapılan uygulamalardan firmamız sorumlu değildir. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

## 64700 KANTEX YOL CIZGI

### YÜZEY HAZIRLAMA BİLGİLERİ

Uygulama yapılacak zemin kuru ve temiz olmalı ve eski boya kalıntılarından arındırılmalıdır. Uygulama öncesi yüzey süpürülerek temizlenmeli mümkünse vakumlu bir makine ile tozlar giderilmelidir.

### UYGULAMA BİLGİLERİ

Tek bileşenli bir boyadır.

### Ortam Koşulları

Ortam sıcaklığı 5°C ile 35°C arasında olmalıdır. Yüzey sıcaklığı en az 5°C, en fazla 45°C olmalıdır. Kapalı ortamlarda yapılacak uygulamalarda havalandırmaya dikkat edilmelidir.

### Boyanın İnceltilmesi

İnceltilecek boyanın minimum 15°C'de olmasına dikkat edilmelidir. Tiner ilavesi ile uygulama viskozitesine getirilmeli, gerektiğinde mekanik karıştırıcı kullanılarak homojen karışım sağlanmalıdır. Boya, uygulamaya başlanmadan önce 10-15 dakika dinlendirilmelidir.

### Boyanın Yüzeğe Tatbiki

Otopark-Zemin Çizgi/İşaretleme Uygulaması

Öncelikle zemin uygulanacak plana göre işaretleme yapılır. Çizilecek çizgilerin kenarları ambalaj/koli bandı ile maskelenir. Uygulama iki kat halinde yapılır. Birinci kat uygulamasında boya %15-20 oranında tiner ile inceltiilip ince bir kat uygulanır. Uygulamadan 15 dakika sonra % 5-7 oranında tinerle inceltilmiş boya, kalın ikinci kat olarak uygulanır. Uygulamadan hemen sonra boya kurumadan koli bantları sökülmelidir.

12,5 cm genişliğindeki bir metretül çizgi için 60 gr yol çizgi boyası ve 15 gr tiner ihtiyacı olmaktadır (1 m<sup>2</sup> için 500 gr). Reflektif cam uygulaması istendiği takdirde boya uygulamasından hemen sonra cam kürecikler yüzeğe serpilir.

### Ekipmanların Temizliği

KANAT THINNER 0644, KANAT THINNER 0682

### Uygulama Önerileri

(Değerler 20°C için tavsiye niteliğindedir)

Uygulama Ekipmanı	Fırça	Rulo	Yol Çizgi Uyg. Aracı
İnceltme oranı maksimum (ağırlıkça)	%20	%15	%6
Basınç minimum (bar)	–	–	–
Nozzle (inch) / Meme Çapı (mm)	–	–	–